

DIAFRAGMA DE EPDM PARA VÁLVULAS GENEVRE

Sanitaria
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Diafragma
TIPO

04 Aplicación

La función principal es evitar la fuga que pueda existir en las uniones de la válvula y realizar un cierre que impide que el producto se traslade de un punto a otro.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

EPDM.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Nitrilica (NBR) (Buna-N): Generalmente conocida como Buna-N, se caracteriza por tener poseer buena resistencia a los solventes hidrocarburos aromáticos y alifáticos, aceites y na as. Dicha goma ene poca resistencia a carburos clorados, agentes oxidantes fuertes, éteres y cetonas. La temperatura para este material va de los -50C a los +100C.

Silicona (SI): La silicona ene una excelente resistencia al envejecimiento. Además no es afectado por la luz solar ni el ozono, lo cual hace que sea muy utilizada en aire caliente. Esta goma pose poca resistencia mecánica, así como también al vapor, hidrocarburos alifáticos, aroma os. La temperatura para este material va de los -100C a los +260C.

Etileno-Propileno (EPDM): Posee buena resistencia al vapor, ozono, ácidos fuertes y álcalis. No se la recomienda para solventes ni hidrocarburos aromáticos. La temperatura para este material va de los - 10C a los +120C.

Turcon (PTFE): Esencialmente el Politetrafluoroetileno (PTFE), es compatible con la mayoría de productos químicos, por lo que es componente ideal en equipos donde las juntas pueden entrar en contacto con medios agresivos, como los que se utilizan en los procesos CIP o SIP. Sus propiedades de funcionamiento específicas se consiguen mediante la adicción de cargas (carbón, bronce, fibra de vidrio, etc) y el uso de tecnologías de procesos especiales. Excelentes propiedades de fricción y auto lubricación. Adecuado para intervenir en aplicaciones dinámicas y rota vas. Entornos de alta y baja temperatura, entre los rangos de -25°C a +180°C.

Floureslastómero (CFM, FVIS, FPM) (Vitón): Conocido generalmente por su nombre comercial Vitón, se caracteriza por su excelente resistencia a los ácidos fuertes, na a, aceites, solventes clorados e hidrocarburos alifáticos y aromáticos. No está recomendada para aminos, cetonas, vapor, ni esterres. La temperatura para este material va de los -40C a los +204C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

DIAFVALE1



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles
1"
1.5"
2"

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

08 Repuestos Recambio, despieces.



Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment	Cód. Recambio / Spare Part Code
1	Cuerpo / Body	Acero Inox AISI 316L / SS 316L	Pulido mecánico / Mechanical Polish	-----
2*	Diafragma / Diaphragm	Silicona / Silicone	-----	D2945
3	Tapa / Cap	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Pulido mecánico / Mechanical Polish	-----
4	Actuador / Actuator	Acero Inox AISI 304 / SS 304		
5	Conector / Connector	-----	-----	-----
6	Tuerca / Nut	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----	-----
7	Tornillo / Bolt	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----	-----

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
© WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.