

Decapante Para Aceros Inoxidables Ferríticos Ferrinox

Químicos
LÍNEA

Auxiliares De Soldadura Y Tratamiento De Acero Inox
CATEGORÍA

Auxiliares De Soldadura
TIPO

04 Aplicación

Producto formulado específicamente para el decapado en Aceros Inoxidables ferríticos, optimizando los tiempos de aplicación y la terminación superficial en este tipo de aceros (serie 420/430). El fundamento principal para la utilización de Ferrinox Gel en los procesos metalúrgicos sobre los Aceros Inoxidables es la necesidad de remover la superficie del metal empobrecida en Cromo que resulta de soldaduras, cortes o tratamientos térmicos. La zona desmejorada será removida por la corrosión controlada que efectúa el decapante y así -luego del enjuague- no solo quedará la superficie limpia sino también preparada para la pasivación.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Producto de uso exclusivo industrial.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Tiempo de vida: 36 meses desde la fabricación. Exento de cloruros. No inflamable. No mancha ni oscurece la superficie.

Por tratarse de un producto fuertemente ácido y oxidante se recomienda el uso de la protección personal adecuada: guantes, delantal plástico y protección facial para aplicaciones en ambientes ventilados. En ambientes cerrados analizar el uso de máscaras de aire con filtro para ácidos y si la operación se realizará dentro de equipos con cambios de aire restringido usar suministro de aire externo o equipo autónomo de respiración.

Reacciona con la mayoría de los metales generando residuos nitrosos e hidrógeno. No comer ni beber durante el proceso de decapado y lavar los elementos de protección al finalizar la tarea. Almacenar a la sombra con temperatura menor a 30° y lejos de materiales orgánicos (madera, cartón, etc.) Mantener lejos de alimentos y fuera del alcance accidental de los niños. Prohibida su ingestión.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Q34



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros:

Presentación de 6 Kg.

Esquema del proceso





08 Indicaciones de instalación:

Limpiar y desengrasar las superficies a tratar. Aplicar Ferrinox formando una capa de altura aprox. 3mm (pincel de cerda natural o sintética) o espátula plástica. Para acelerar el tiempo de aplicación es fundamental el aporte de temperatura.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

09 Certificaciones:

Fórmula recomendada por A.S.T.M. A-380.13

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt