

Gel Pasivante Genox 383

Químicos
LÍNEA

Auxiliares de soldadura y tratamiento de acero inox
CATEGORÍA

Auxiliares de soldadura
TIPO

04 Aplicación

Para cordones de soldadura luego de limpieza y decapado con Genox Gel Decapante. Para cualquier posición de soldadura en recipientes, cañerías y perfilaría. Desoxidante en superficies metálicas con contaminación de acero al carbono.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Sin siliconas. Exento de cloruros.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Puede usarse puro y en solución hasta 50% con agua sin perder eficiencia.
No polimeriza con la temperatura.
Lavable con agua y pintable.
Almacenar en ambientes ventilados, por debajo de los 35°C y lejos del alcance de los niños y alimentos.
La vida del producto es de 24 meses.
Por ser solución ácida se recomienda el uso de guantes y protección ocular.
Lavar con abundante agua y/o solución alcalina en caso de salpicaduras y consultar al médico.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

Presentación de 1.25KL

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

08 Indicaciones de instalación:

Agitar o mezclar para obtener consistencia líquida (Tixotropía)
Aplicar inmediatamente luego del decapado, amolado o lijado.
Se aplica con pincel o espátula plástica sobre el cordón y su zona adyacente (1").
Tiempo de reacción recomendado es de 1 a 3 horas.
Enjaguar con agua neutra y secar.
El mejor resultado se obtiene si se aplica rápidamente luego del decapado, pues la superficie se encuentra extremadamente activa y generará una reacción efectiva.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Q41



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.