

Genox Gel Decapante

Químicos
LÍNEA

Auxiliares de soldadura y tratamiento de acero inox

CATEGORÍA

Auxiliares de soldadura
TIPO

04 Aplicación

Para todo tipo de soldaduras en todas las posiciones en acero inoxidable y aleaciones específicas. Ideal para procesos metalúrgicos de construcción y montaje con acero inoxidable.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Producto ácido

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Puede ser utilizado a temperaturas de hasta 60°C post-soldadura pero genera vapores por la aceleración de la reacción.

Trabaja a perfectamente a temperatura ambiente.

No gotea y trabaja a diferentes posiciones de soldadura.

No presenta peligros por inflamabilidad o explosión.

Almacenar en ambientes ventilados por debajo de los 35°C y lejos del alcance de los niños.

Tiempo de vida del producto: 12 meses.

Usar guantes y protección ocular.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

Presentación de 1.25Kg

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

08 Indicaciones de instalación:

Aplicar Genox sobre el cordón de soldadura y la zona adyacente (1/2") en cantidad suficiente con pincel de cerda natural o sintética o espátula plástica. Para remover la contaminación por hierro en chapas y equipos utilizarlo en dilución 1:3 agua por breves minutos y luego enjuagar.

Los tiempos de exposición para limpiezas y decapado de soldaduras varían entre 5 a 50 minutos, las variables a tener en cuenta para la aplicación son: el metal base, el proceso de soldadura y el aporte.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Q32





PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.